Fișă tehnică
Porotherm 25 N+F Profi

Porotherm
wienerberger

Montaj rapid, consum redus de material!

Porotherm 25 N+F Profi

Utilizare: Pereți nestructurali exteriori sau interiori groși, când ai nevoie de **execuție rapidă** și o suprafață uniformă pentru finisaje.

Fețele **șlefuite** pentru aliniere perfectă, sistemul N+F și **rost subțire de mortar**; compatibil cu **Dryfix** pentru lucrări rapide chiar și la temperaturi scăzute.

Cărămida **Porotherm** este durabilă, reglează natural umiditatea interioară, conferind **inerție termică** pentru confort pe termen lung, asigură siguranță la incendiu și oferă izolare fonică adecvată.

Caracteristici generale

Dimensiuni (mm) (l x b x h)	375 x 250 x 249
Masă (kg/buc.)	cca. 17,5
Rezistență medie la compresiune pe fața de pozare $f_{b,\,med}$ (N/mm^2)*	min.11
Conductivitate termică $\lambda_{10,\,uscat,\,bloc}$ (W/mK)**	0,30
Densitate aparentă (kg/m^3)	cca. 750
Comportament la ardere (clasa de reacție la foc)	A1

* $f_{b,\,med}$ - valoare minimă garantată conform SR EN 771-1+A1:2015
** $\lambda_{10,\,uscat,\,bloc}$ - conductivitate termică, valoare declarată pentru blocul ceramic ars, în stare complet uscată, cf. SR EN 1745.

Consumuri specifice*

Necesar de cărămizi (buc./m^2 zidărie)	11
Necesar de cărămizi (buc./m^3 zidărie)	43
Consum mortar (Porotherm Profi) (l/m^2 zidărie)	2
Consum spumă (Porotherm Profi DRYFIX) (ml/m^2 zidărie)	150 (5m^2 zidarie/flacon)
Livrare (buc./palet înfoliat)	60

* Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe șantier.

Recomandări pentru montaj

Ancoră de forfecare

Spumă Porotherm Profi Dryfix extra

Mortar Porotherm Profi în rost subțire

Rolă aplicare mortar și rolă cu dispozitiv pentru aplicarea mortarului în strat subțire


Kit de nivelare pentru primul rost de mortar

*utilizarea sistemului de zidărie Porotherm Profi DRYFIX se face în baza Agrementului Tehnic nr. 001SB-01/378-2014.

Gama Porotherm Profi

Ed.1 – Ianuarie 2026