

Fișă produs

Pastella® pavaj & dale

SOLUȚII PENTRU SPAȚII EXTERIOARE

Semmelrock



Pastella® pavaj & dale

Semmelrock



Suprafață spălată, din criblură cu piatră natural de înaltă calitate și nisip cuarțos

Antiderapant

Rezistență ridicată la uzură

Culori disponibile pavaj



gri deschis



bej

Culori disponibile dale



gri deschis



bej



teracotă

Formate și culori disponibile

Dimensiuni (cm)	Grosime (cm)	Trafic	Culoare
10x20	6	 Adecvat pentru trafic auto ușor	gri deschis
			bej
20x20			gri deschis
			bej
30x20			gri deschis
			bej
 Pavaj combi (10x20, 20x20, 30x20)	5	 Adecvat pentru trafic pietonal	gri deschis
			bej
			teracotă
Dale 40x40			

Caracteristici tehnice

Dimensiuni (cm)	Greutate	Absorbți e de apă	Rezistență la îngheț- dezgheț	Rezistență la abraziune	Rezistență la întindere prin despicare
10x20x6	2,7 kg/buc	≤ 6%	≤ 1 kg/m2	clasa 4 (I)	≥ 3,5 MPa
20x20x6	6 kg/buc	≤ 6%	≤ 1 kg/m2	clasa 4 (I)	≥ 3,5 MPa
30x20x6	8,5 kg/buc	≤ 6%	≤ 1 kg/m2	clasa 4 (I)	≥ 3,5 MPa
Pavaj combi (10x20, 20x20, 30x20)	137,2 kg/mp	≤ 6%	≤ 1 kg/m2	clasa 4 (I)	≥ 3,5 MPa
40x40x5	19 kg/buc	≤ 6%	≤ 1 kg/m2	clasa 4 (I)	≥ 3,5 MPa

Toleranțe admise		Lungime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)
Grosime	<600 mm	±2 mm	± 2 mm	± 3 mm
	≥ 600 mm	± 3 mm	± 3 mm	± 3 mm




Modele de montaj - Modul obținut prin montajul unei linii de palet
Rost recomandat 3 - 5 mm


Dale:
40x40

Dimensiuni (cm)	40x40
Grosime (cm)	5
Nr. buc. / linie palet	6 buc.
Suprafata / linie palet	~ 0,96 mp
Suprafata/palet	~ 9,60 mp


Model 1



Model 2



Model 3




Modele de montaj - Modul obținut prin montajul unei linii de palet

Rost recomandat 3 - 5 mm


Pavaj
20x10

Dimensiuni (cm)	20x10
Grosime (cm)	6
Nr. buc. / linie palet	48 buc.
Suprafata / linie palet	~ 0,96 mp
Suprafata/palet	~ 9,60 mp


Model 1




Model 2



Model 3




Model 4




Pavaj
20x20

Dimensiuni (cm)	20x20
Grosime (cm)	6
Nr. buc. / linie palet	24 buc.
Suprafata / linie palet	~ 0,96 mp
Suprafata/palet	~ 9,60 mp

Model 1




Model 2




Pavaj
30x20

Dimensiuni (cm)	30x20
Grosime (cm)	6
Nr. buc. / linie palet	16 buc.
Suprafata / linie palet	~ 0,96 mp
Suprafata/palet	~ 9,60 mp

Model 1




Model 2




Format
combi
20x10
20x20
30x20

Dimensiuni (cm)	20x10	20x20	30x20
Grosime (cm)	6	6	6
Nr. buc. / linie palet	12 buc.	12 buc.	6 buc.
Suprafata / linie palet	~ 1,08 mp		
Suprafata/palet	~ 10,8 mp		


Model 1





Model 2



Model 3



Model 4



1. Generalități

Montajul pavajului vibropresat trebuie realizat în conformitate cu STAS 6400-84 și cu bunele practici în execuția stratificațiilor rutiere și pietonale. Pentru asigurarea durabilității și funcționalității pavimentului, se recomandă utilizarea sistemului drenant (așternere pe strat suport permeabil) și nu montajul direct pe placă rigidă de beton. Acest ghid reunește cerințele practice esențiale pentru o execuție corectă, durabilă și care păstrează garanția produselor.

2. Proiectarea și execuția suprafețelor pavate în sistem drenant

a. Prevederea de pante și a sistemelor de drenaj.

Pavajul vibropresat este conceput pentru a lucra pe un sistem elastic și drenant, ce permite preluarea încărcărilor și scurgerea controlată a apei.

Montajul pe placă de beton nu este recomandat, deoarece conduce la:

- retenția apei sub pavaj și apariția eflorescențelor;
- fisurarea plăcilor de beton și transmiterea tensiunilor în pavaj;
- pierderea capacității de drenaj și a elasticității necesare stratului suport.



Atenție

- Panta trebuie proiectată să direcționeze apa dinspre clădire către sistemul de colectare a apelor pluviale/drenaj.
- Pentru soluri cu drenaj slab (ex.: soluri argiloase) se recomandă proiectarea unui sistem de drenaj subteran.

Tip pantă	Valoare minimă
Longitudinală (flux apă)	0,5% (5 mm/m)
Transversală (cădere)	2,5% (25 mm/m)

b. Alegerea grosimii pavajui în funcție de tipul de trafic



Trafic pietonal

< 6 cm



Trafic auto ușor

6–8 cm



Trafic auto greu


≥ 8 cm



3. Detaliere de execuție pavaj vibropresat - Detalii de principiu pentru sisteme rutiere pentru trafic pietonal, trafic auto ușor/mediu și trafic auto greu

Detaliu sistem rutier – trafic auto greu

Pantă transversală 2.5%



Rosturi pavaj cu dimensiune 3 – 5 mm, închise cu nisip uscat cu granulație 0/4 mm; vibrare cu placă pentru compactare, prevăzută cu talpă de protecție din cauciuc.

- 1 Grosime pavaj ≥ 8 cm, cu sistem de autoblocare, SR EN 1338:2004, SR EN 1338: 2004/ AC: 2006
- 2 Pat de split 3 – 5 cm granulație 2/4 sau 4/7 mm
- 3 20 cm strat de agregate naturale stabilizate, SR EN 13242+A1:2008, STAS 6400 - 84
- 4 20 cm strat de agregate naturale stabilizate, SR EN 13242+A1:2008, STAS 6400 - 84
- 5 30 cm strat de formă din balast sau pământ stabilizat cu lianți hidraulici rutieri; SR EN 13242+A1:2008, STAS 6400 - 84
- 6 Teren bun de fundare

Fundația va fi proiectată și executată conform prevederilor:


–SR EN 13242 +A1:2008 – Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în ingineria civilă și construcții de drumuri.

–STAS 6400 – 84 – Lucrări de drumuri – Straturi de bază și de fundație. Condiții tehnice generale de calitate.

Pentru îmbunătățirea capacității portante a solului și prevenirea pătrunderii pietrișului în sol se poate utiliza geotextil (300g / mp) între stratul de bază/ fundație și sol/strat de formă.

Detaliu sistem rutier – trafic auto ușor și mediu

Pantă transversală 2.5%



Rosturi pavaj cu dimensiune 3 – 5 mm, închise cu nisip uscat cu granulație 0/4 mm; vibrare cu placă pentru compactare, prevăzută cu talpă de protecție din cauciuc.

- 1 Grosime pavaj 6 – 8 cm ,SR EN 1338:2004, SR EN 1338: 2004/ AC: 2006
- 2 Pat de split 3 – 5 cm granulație 2/4 sau 4/7 mm
- 3 20 cm strat superior portant compactat din piatră spartă / balast, cu granulație 0/18 mm; SR EN 13242+A1:2008 STAS 6400 - 84
- 4 20 – 30 cm fundație din balast, granulație 0-63 mm; SR EN 13242+A1:2008 STAS 6400-84
- 5 Teren bun de fundare

Detaliu sistem rutier – trafic auto greu

Fundația va fi proiectată și executată conform prevederilor:


- SR EN 13242 +A1:2008 – Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în ingineria civilă și construcții de drumuri.
- STAS 6400 – 84 – Lucrări de drumuri – Straturi de bază și de fundație. Condiții tehnice generale de calitate.

Pentru îmbunătățirea capacității portante a solului și prevenirea pătrunderii pietrișului în sol se poate utiliza geotextil (300g / mp) între stratul de bază/ fundație și sol/strat de formă.

Detaliu sistem rutier – trotuar de gardă / trotuar pietonal

Pantă transversală 2.5%

Rosturi pavaj cu dimensiune 3 – 5 mm, închise cu nisip uscat cu granulație 0/4 mm; vibrare cu placă pentru compactare, prevăzută cu talpă de protecție din cauciuc.



- 1 Grosime dale < 6 cm, SR EN 1339:2004, SR EN 1339:2004/AC: 2006
- 2 Pat de split 3 – 5 cm granulație 2/4 sau 4/7 mm
- 3 15 -25 cm fundație balast, granulație 0 – 63 mm, SR EN 13242+A1:2008, STAS 6400 - 84
- 4 Teren bun de fundare

Fundația va fi proiectată și executată conform prevederilor:

- SR EN 13242 +A1:2008 – Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în ingineria civilă și construcții de drumuri.
 - STAS 6400 – 84 – Lucrări de drumuri – Straturi de bază și de fundație. Condiții tehnice generale de calitate.
- Pentru îmbunătățirea capacității portante a solului și prevenirea pătrunderii pietrișului în sol se poate utiliza geotextil (300g / mp) între stratul de bază/ fundație și sol/strat de formă.

Importanța straturilor portante și a patului de split:

- Asigură capacitatea portantă a întregii construcții
- Asigură drenarea apelor de suprafață
- Împiedică apa subterană să urce prin capilaritate pe suprafața pavată
- Împiedică apa să staționeze sub pavaj/dale

4. Etape de montaj corect pentru pavaj vibropresat

Pregătirea terenului - Fundația

- Marcați conturul zonei de pavat. Lăsați **aprox. 30 cm în plus** la lățime (pe fiecare parte sau total, în funcție de traseu) pentru manevre/zone de lucru.
- Săpați la o **adâncime minimă de 40 cm**, ajustată în funcție de adâncimea de îngheț locală și destinația suprafeței (trafic pietonal, auto).
- Îndepărtați materia organică, plantele, rădăcinile și pământul moale.
- Nivelul rezultat (subsolul) trebuie compactat până se atinge gradul de compactare specificat în proiect **sau** până când **nu rămân urme vizibile după trecerea unui vehicul greu**.

Strat de baza portant

- Realizați stratul portant în **straturi de max. 20 cm** care se compactează separat.
- **Grosime totală recomandată: 20-30 cm** (sau conform proiectului/solului).
- Material recomandat: **pietriș 0-45 mm sau 0-63 mm**, cu părți fine (nisip) $\leq 5\%$ pentru a păstra permeabilitatea.
- Ultimul strat (strat portant superior, „strat fin”) poate fi pietriș 0-18 mm, asigurând o **suprafață uniformă** și pante conform proiectului.
- Compactare: folosiți **placă vibratoare**; compactați în trepte, până la densitatea/fermitatea necesară.

Delimitare și borduri

- Montați borduri rigide (din beton sau piatră) sau rigole înainte de a începe așezarea pavajului.
- Bordurile asigură stabilitate laterală, împiedică deplasarea elementelor de pavaj și oferă referință de aliniere a acestora.
- Verificați alinierea și înălțimea bordurilor înainte de a continua.

Patul de așezare (split)

- Material: peste stratul portant superior se aplică un strat de spărtură de piatră cu granulație 2-4 mm sau 4-8 mm și se nivelează cu dreptarul.
- Grosime în stare necompactată: aprox. 1 cm peste cota finală pentru a compensa tasarea în timpul vibrației.
- Nu compactați patul de split înainte de așezarea pavajului — rămâne necompactat pentru a permite ajustarea grosimii și uniformizarea toleranțelor plăcilor.
- Asigurați o grosime uniformă pe toată suprafața (folosiți dreptarul pentru nivelare).

Montajul pavajului (pas cu pas)

1. **Pregătire:** Verificați că stratul portant și patul de split au pantele corecte (min. 0,5% longitudinal, 2,5% transversal).
2. **Amestec paleti:** pentru uniformitate de culoare, amestecați elemente de pavaj din mai mulți paleti pe măsură ce le montați.
3. **Așezare:** puneți pavelele ținând cont de modelul de montaj dorit. Evitați loviturile directe între pavele.

Montajul pavajului (pas cu pas)

- 4. Montare:** Pavajul se montează pe patul de susținere „peste cap”, adică pornind de la suprafața deja acoperită înspre înainte (la montajul „în cerc”, din centru spre margini), pentru a se evita călcarea patului de pavaj. Alinierea rândurilor de placi se verifică din 3 în 3 m, cu ajutorul unei sfori.
- 5. Rosturi recomandate:** 3–5 mm (valoare orientativă; respectați recomandările producătorului pentru produsul specific). Rosturile prea mici pot produce tensiuni; rosturile prea mari pot necesita alt tip de umplere

Importanța rosturilor la montajul suprafețelor pavate:

- Participă la drenarea apelor
- Asigură distanța pentru dilatări/contractii
- Împiedică contactul direct între elementele vecine
- Materialul din rosturi amortizează presiunea din trafic

- 6. Trecherile (legăturile)** se realizează la joncțiunile laterale, cu ajutorul placilor întregi sau al celor tăiate, astfel încât cea mai scurtă latură a unei placi de legătură să nu fie mai mică decât jumătate din cea mai lungă latură a placii întregi.

- 7. Tăieri:** la nevoie, tăiați plăcile la margini cu mașina de tăiat sau cu un polizor unghiular; prindeți-le cu atenție pentru a evita fisurarea.

8. Compactarea pavajului

Compactați suprafața **după montaj** cu o placă vibratoare echipată cu **talpă de cauciuc** (plăcuță de protecție) pentru a nu zgâria suprafața.

Faceți **trecheri uniforme** pe toată suprafața. Numărul de trecheri depinde de tipul pavajului; obiectivul este de a așeza plăcile ferm în patul de split și a uniformiza rosturile.

După prima compactare se reumple rosturile cu nisip fin și se compactează din nou pentru consolidare.

9. Rostuirea (umplerea rosturilor)

Umpleți rosturile cu nisip **uscat, granulație 0–2 mm**.

Procedură:

Măturați nisipul în rosturi cu o mătură cu peri tari, până la umplere completă.

Compactați suprafața (placă vibratoare cu talpă de cauciuc).

Repetăți umplerea și compactarea până când rosturile rămân pline și stabile.

Reumplerea rosturilor trebuie repetată după primele săptămâni (2–4 săptămâni) și apoi periodic (la 6–12 luni), în funcție de trafic și condiții.

5. Curățare și întreținere

5.1 Principiul de bază

Îngrijirea corectă previne degradarea rosturilor, reduce necesitatea reparațiilor și menține aspectul pavajului.

5.2 Primele 12 luni — reguli stricte

Primele 3 luni: măturați **doar manual** (matură cu peri moi). Nu folosiți mașini de măturat, aspiratoare sau echipamente cu presiune. De ce? Rosturile sunt încă în curs de stabilizare; curățarea agresivă poate scoate nisipul din rosturi și slăbi sistemul.

După 3 luni: se pot folosi mașini de măturat fără aspirare.

După cel puțin 12 luni: puteți utiliza mașini de măturat **cu aspirare**, numai dacă rosturile sunt complet stabilizate.

5.3 Curățare

Îndepărtați murdăria normală (praf, nisip, frunze) cu mătura cu peri moi.

Noroi uscat: înmuiați ușor cu apă, lăsați să se înmoaie și apoi măturați.

Evitați curățarea cu jet de apă sub presiune (hidro-jet/Kärcher) — presiunea poate extrage nisipul din rosturi și deteriorează suprafața.

5.4 Pete dificile (ulei, unt, rășini, tanin)

Încercați mai întâi **apă caldă + perie tare** (fibră naturală sau polipropilenă).

Dacă nu se curăță: folosiți **detergenți neutri**, special pentru beton/pavele (respectați instrucțiunile producătorului detergentului).

Etape recomandate: testați produsul pe o zonă mică și puțin vizibilă înainte de aplicare generală; urmați concentrația și timpul de acțiune recomandate; clătiți bine.

5.5 Impregnare (protecție de suprafață)

Impregnarea reduce pătrunderea murdăriei și ușurează curățarea.

Aplicare: pe suprafață curată și complet uscată; ideal **înainte de rosturi** (prima impregnare).

Metodă: aplicați un strat subțire cu un rulou din material spongios rezistent la diluanți.

Reaplicare: în funcție de trafic și produs, **la 1-3 ani** sau conform instrucțiunii producătorului impregnării.

Test: înainte de aplicare pe întreaga suprafață, testați pe o bucată neobservabilă.

6. Întreținere periodică și reparații

Completare rosturi: la 6-12 luni (sau mai frecvent în zone cu trafic intens). Folosiți nisip uscat 0-2 mm.

Înlocuire piese: plăcile deteriorate pot fi înlocuite individual. Păstrați în depozit aprox. 5% din cantitatea folosită la proiect pentru reparații (ajută la evitarea diferențelor de nuanță).

Inspecție periodică: verificați bordurile, panta, rosturile și prezența depunerilor (eflorescențe).

7. Dezăpezire și degivrare

Reglați lamele plugurilor și frezelor astfel încât să **nu atingă** pavajul. Evitați folosirea unor lame metalice care freacă suprafața.

Permis: produse speciale pentru beton, ex. clorură de calciu (folosiți conform instrucțiunilor producătorului și reglementărilor locale).

Interzis: clorură de sodiu (sarea alimentară) — favorizează coroziunea, efecte chimice dăunătoare betonului și degradează suprafața.

8. Aspect estetic și fenomene normale

Variații de culoare/textură: sunt posibile din cauza variației naturale a materiilor prime. Nu influențează funcționalitatea și nu sunt motiv de reclamație. Pentru uniformitate, amestecați plăcile din mai mulți paleți la montaj.

Eflorescențe: depozite albicioase rezultate din săruri solubile — temporare și inofensive tehnic; se diminuează în timp.

Microfisuri: pot apărea superficial (vizibile doar la umed). Nu afectează durabilitatea.

Fisurarea muchiilor: dacă rosturile sunt sub limita recomandată sau infrastructura nu este adecvată pot apărea ruperea marginilor — acest lucru este cauzat de execuție/infrastructură, nu de materialul pavajului.

9. Reclamații și garanție

Verificare la recepție: inspectați vizual marfa imediat la preluare și **înainte de montaj**.

Reclamații: se pot înregistra **doar pentru produsele vizibil defecte** înainte de montaj. După montaj, reclamațiile privind aspecte vizibile nu sunt admise.

În cazul unei reclamații justificate, producătorul înlocuiește doar produsele fabricate de el care sunt defecte. Reclamațiile neîntemeiate pot genera costuri pentru client.

Consultați **Certificatul de Garanție** emis de producător pentru condițiile complete.

Păstrați **etichetele produselor** achiziționate pentru a deține informațiile despre numărul lotului și data producției, necesare pentru înregistrarea reclamației și verificarea producției respective. De asemenea, etichetele conțin numărul unic DoP și codul QR pe baza cărora puteți obține Declarația de performanță a produsului.

10. Manipulare, încărcare, descărcare, depozitare

10.1 Livrare și manipulare la recepție

Produsele sunt livrate **paletizate**. Verificați paletii pentru eventuale deteriorări la primire.

Încărcare/descărcare: se realizează mecanizat (motostivitor, macara cu furcă). Dacă clientul nu are utilaje, descărcarea poate fi făcută manual, cu grijă.

Interzis: transportul în vrac, aruncarea sau bascularea paletilor. Evitați șocurile în timpul manipulării.

10.2 Manipulare corectă

Folosiți furci sau dispozitive corespunzătoare, poziționate astfel încât paletul să fie stabil. Nu ridicați plăcile individual cu mijloace improvizate care pot distruge muchiile. Evitați loviturile sau răsturnările paletilor.

10.3 Depozitare

Depozitați **pe suprafețe plane**, preferabil betonate, fără denivelări sau tasări.

Paletii se vor așeza unul lângă altul sau pe stive solide, fără a produce înclinări care pot deteriora produsele.

Protejați produsele de umezeală excesivă și de îngheț prelungit pe perioade foarte lungi (dacă este posibil, **depozitați sub adăpost**).

Nu depozitați materialele în alte condiții decât cele recomandate; nerespectarea condițiilor poate exonera furnizorul de răspundere.

Păstrați produsele în ambalajul original până la montaj.

Evitați expunerea la substanțe chimice agresive care pot păta sau degrada suprafața.

În cazul depozitării pe termen lung, verificați periodic paletii pentru a detecta umiditatea sau mucegaiul între elementele de pavaj.