

NORME DE DEVIZ
pentru realizarea lucrarilor de zidarie cu buiandrugii prefabricati din beton armat
precomprimat Porotherm

(norma elaborata de catre SOFTMAGAZIN srl Galati; Departamentul "Economia constructiilor"
www.deviz.ro ; www.devizonline.ro, pe baza specificatiilor documentatiei tehnice Wienerberger)

CP01+	Montarea buiandrugilor precomprimati cu invelis ceramic Porotherm la golurile usilor si ferestrelor
A01	0,75m
B01	1,00m
C01	1,25m
D01	1,50m
E01	1,75m
F01	2,00m
G01	2,25m
H01	2,50m
I01	2,75m
J01	3,00m

Cuprinde:

- pregatirea patului de mortar de ciment la capetele zidariei pe care reazema buiandrugii (cca. 25 cm pe fiecare reazem)
- trasarea si pozitionarea buiandrugilor;
- efectuarea transporturilor manuale.

Nu cuprinde:

- sprijinirea buiandrugilor cu popi (pentru situatiile in care este cazul, deschidere >1.0m);
- manopera de preparare a mortarului;
- orele aferente utilajelor de ridicat, care se adauga in functie de situatiile concrete.

Se masoara la **buc.**

Denumirea resurselor	UM	Consumuri specifice unitare									
		A01	B01	C01	D01	E01	F01	G01	H01	I01	J01
Materiale											
Buiandrug precomprimat L=0,75m ¹⁾	Buc	1,00									
Buiandrug precomprimat L=1,00m ¹⁾	Buc		1,00								
Buiandrug precomprimat L=1,25m ¹⁾	Buc			1,00							
Buiandrug precomprimat L=1,50m ¹⁾	Buc				1,00						
Buiandrug precomprimat L=1,75m ¹⁾	Buc					1,00					
Buiandrug	Buc						1,00				

precomprimat L=2,00m ¹⁾											
Buiandrug precomprimat L=2,25m ¹⁾	Buc							1,00			
Buiandrug precomprimat L=2,50m ¹⁾	Buc								1,00		
Buiandrug precomprimat L=2,75m ¹⁾	Buc									1,00	
Buiandrug precomprimat L=3,00m ¹⁾	Buc										1,00
Mortar M10	mc	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008
Manopera											
Zidar	ore	0,063	0,073	0,084	0,094	0,105	0,115	0,125	0,136	0,146	0,157
Muncitor deservire	ore	0,051	0,060	0,068	0,077	0,086	0,094	0,103	0,111	0,120	0,128
Total manopera	ore	0,114	0,133	0,152	0,171	0,190	0,209	0,228	0,247	0,266	0,285

NOTE:

- Se vor preciza caracteristicile materialelor conform listelor de materiale neexplicitate: (www.deviz.ro ; www.devizonline.ro) 1) PTH_01 denumita „Buiandrug Porotherm” .
- Mortarul din norma se considera gata preparat pentru a fi utilizat, corespunzator normei CD39+ . Consumul de mortar, specificat in prezenta norma, se ia in calculul cantitatiilor aferente normei CD39+ .
- Consumurile specifice de materiale sunt valori orientative, ce cuprind cantitatile medii de materiale necesare pentru executarea lucrarilor.